

SCHEDA TECNICA **ADIDROL B**

PRODOTTO

ADIDROL B

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per interno ed esterno, dotata di buona copertura e resistenza. L'ottimo punto di bianco valorizza l'aspetto estetico vellutato della finitura. È tinteggiabile in uno svariato numero di tinte, anch'esse resistenti nel tempo.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su superfici murali interne ed esterne di qualsiasi natura. Può anche essere utilizzato per decorare legno, terracotta, carta da parati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX o ADIFIX Antimuffa diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di ADIDROL B. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionata, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate. Pulizia attrezzi con acqua calda.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 11
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 20-25% 1° mano, 15-20% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 20-25 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,530 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	8.000 ÷ 10.000
<i>Residuo secco in peso</i>	63 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	22; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 1 - ℓ 5 - ℓ 14

COLORI

Bianco
+ 937 tinte formulate nel sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL