

## SCHEDA TECNICA **ADIMUR EXTRA**

### PRODOTTO

#### ADIMUR EXTRA

### DESCRIZIONE

Idropittura traspirante di tipo professionale. È bianchissima e indicata per interni. Garantisce lavori veloci e di prestigio grazie al suo altissimo potere coprente.

È tintegeggiabile con i coloranti normali o tintometrici, in tonalità chiare, per non compromettere le peculiarità della pittura traspirante.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie murale interna.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di ADIMUR EXTRA. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionata, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tintegeggiate.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 25-30 % 1° mano, 20-25 % 2° mano <i>Spruzzo:</i> 25-30 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,630 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	16.000 ÷ 18.000
<i>Residuo secco in peso</i>	68 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	28; cat A BA limite max 30

### CONFEZIONI

ℓ 4 - ℓ 14

### COLORI

Bianco.

+ Tinte chiare selezionabili dal sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL.