

SCHEDA TECNICA **ADIQUARZ elastomerico**

PRODOTTO

ADIQUARZ elastomerico

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per esterni. La formulazione a base di farine di quarzo e resine stirolo-acriliche termoplastiche consente alla pittura di adattarsi ai movimenti del supporto causati dalle escursioni termiche e dagli agenti atmosferici, preservando il fondo da eventuali microcavillature. La finitura è caratterizzata, inoltre, da un ottimo potere riempitivo, un'altissima resistenza ed una lunga durata nel tempo.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su finiture di opere murarie esterne di ogni genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di isolante ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di ADIQUARZ ELASTOMERICO. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o rullo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	4 ÷ 5
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 10-15 % 1° mano, 5-10% 2° mano
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,640 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	20.000 ÷ 24.000
<i>Residuo secco in peso</i>	72 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	18; cat C BA limite max 40

CONFEZIONI

ℓ 5

ℓ 14

COLORI

Bianco

+ gamma colori proposta nel sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL