

SCHEDA TECNICA **ADIQUARZ S**

PRODOTTO

ADIQUARZ S

DESCRIZIONE

Idropittura al quarzo per interno e esterno. Ideale per eseguire in modo non costoso lavori di pitturazione specifici quali: sottobalconi, cornicioni, muri e cancellate in cemento. Buona copertura e resistenza.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato per finiture di opere murarie esterne di ogni genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di una mano di isolante all'acqua ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di ADIQUARZ S. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 7
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 20-25% 1° mano, 15-20% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 20-25 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,640 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	16.000 ÷ 19.000
<i>Residuo secco in peso</i>	66 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	23; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 14

COLORI

Bianco.