

SCHEDA TECNICA **ADISMALT Lucido**

PRODOTTO

ADISMALT Lucido

DESCRIZIONE

Smalto sintetico brillante per finiture per interno ed esterno. Dotato di ottima pennellabilità, distensione e copertura, garantisce durata e resistenza nel tempo, opponendosi alla formazione di ruggine.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato per verniciatura del ferro, legno, muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno nuovo: è indispensabile il trattamento con il fondo ADIPAC. Carteggiare e pulire.

Legno con vecchie pitturazioni: rimuovere la pittura debole, carteggiare e pulire.

Ferro nuovo: sgrassare, spazzolare per rimuovere eventuale ruggine, pulire e applicare il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST.

Ferro con vecchie pitturazioni: carteggiare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e pulire. Trattare con il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST i punti corrosi.

Acciaio inox, lamiere zincate, PVC: applicare una mano di FUND FLEX.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Rispettare scrupolosamente i tempi di essiccazione delle pitture di fondo, onde evitare raggrinzature causate da fenomeni di rimozione.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	10 ÷ 12
Diluizione	Diluire con acqua o diluente sintetico: Pennello, rullo: 2-3 % Spruzzo: 4-5 %
Essiccazione a 25°C	2 ÷ 3 ore fuori polvere; 6 ÷ 8 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 24 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,020 ÷ 1,200 in relazione al colore
Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C	180"
Residuo secco in peso	68 % ± 1
V.O.C. (g/l)	360; cat I BS limite max 500

CONFEZIONI

ℓ 0,750 - ℓ 2,5

COLORI

Bianco, nero.

+ 26 tinte di cartella

+ gamma colori proposta nel sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL

+ gamma tinte unificate RAL