

## SCHEDA TECNICA **AMIRÉ LIGHT**

### PRODOTTO

**AMIRÉ**

### DESCRIZIONE

Finitura acrilica all'acqua per interni di ottima lavabilità e resistenza, che consente di arricchire con glitter oro o argento una superficie precedentemente applicata o già esistente: AMIRÉ LIGHT può essere stesa su ogni altro genere di prodotto decorativo e anche su pitture lavabili, decori multi-colore, stucchi, velature. Su fondi opachi la puntinatura metal-lizzata risalterà maggiormente ed i riflessi saranno più visibili in base ad un favorevole angolo della luce.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi pittura lavabile o finitura decorativa.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di una pittura lavabile di buona qualità nel colore desiderato (come ad es. EUROPEAN PAINT VX, ADIDROL B, ADITOP). Ad essiccazione avvenuta sovrapporre AMIRÉ LIGHT con rullo a pelo medio.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). AMIRÉ LIGHT può essere applicato anche su superfici già trattate con prodotti decorativi, in tal modo rinnoverà e arricchirà la finitura. Su stucchi o prodotti a base di calce è opportuno applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Aggiungere ad AMIRÉ LIGHT il glitter in polvere acquistato a parte. Mescolare accuratamente e stendere a rullo con pelo medio intingendo abbondantemente nella pittura, avendo l'accortezza di incrociare i passaggi in ogni direzione per distribuire i glitter nella maniera più omogenea possibile.

È consigliabile non stendere direttamente sulla parte da rifinire il rullo appena intinto, ma farlo scaricare sulla retina o su un cartoncino: lo scopo è di amalgamare al meglio la distribuzione dei glitter sul rullo. Questa operazione va eseguita sola prima della prima rullata, all'inizio del lavoro.

### NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	10 ÷ 12
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 6 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Se necessaria, dopo almeno 5-6 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,050 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	2.000 ÷ 3.000
Residuo secco in peso	12 % ± 1
V.O.C. (g/l)	58; cat L BA limite max 200

### CONFEZIONI

ℓ 0,750 - ℓ 2,5

### COLORI

Trasparente con glitter ORO e ARGENTO.