

## SCHEDA TECNICA **ANTIRUST**

### PRODOTTO

**ANTIRUST**

### DESCRIZIONE

Fondo antiruggine sintetico grigio a base di fosfato di zinco. È dotato di essiccazione rapida e buona inibizione della corrosione.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato impiegato per la protezione di manufatti in ferro e ancorante per la successiva finitura a smalto.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Ferro nuovo:** Spazzolare, asportare la ruggine, sgrassare e pulire. Lavorare su superficie asciutta.

**Ferro con vecchie pitturazioni:** Carteggiare, spazzolare e applicare l'antiruggine in particolare sui punti corrosi o su tutta la superficie.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Rispettare scrupolosamente i tempi di essiccazione delle pitture di fondo, onde evitare raggrinzature sullo smalto soprastante causate da fenomeni di rimozione.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 8
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua o diluente sintetico: <i>Pennello, rullo:</i> 5-10 % <i>Spruzzo:</i> 10-15 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto, 1 ÷ 2 ore fuori polvere
<i>Sopraverniciatura</i>	Dopo 12 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,680 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 8, a 20°C</i>	20"
<i>Residuo secco in peso</i>	80 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	277; cat D BS limite max 300

### CONFEZIONI

ℓ 0,500

ℓ 2,5

### COLORI

Grigio