

## SCHEDA TECNICA **DESIRÉ LUXURY**

### PRODOTTO

**DESIRÉ LUXURY**

### DESCRIZIONE

Finitura decorativa ornamentale a base acqua per le pareti di case, uffici e negozi. Di aspetto perlescente, semioptico ha caratteristiche di lavabilità, resistenza all'abrasione e durata dei colori.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie interna liscia.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo almeno 4-6 ore dal trattamento con il fondo, applicare DESIRE' additivato con gli appositi TINTERS e miscelare delicatamente. Stendere il prodotto con un qualsiasi pennello di medie dimensioni in modo incrociato e disuniforme partendo da un angolo alto della parete a scendere applicando da 1 fino a 5 o più metri quadrati.

L'ampiezza della superficie che si può ottenere applicando questo decorativo può variare a seconda della temperatura e dell'umidità, dalla rapidità dell'applicazione a pennello e della successiva finitura a spatola. Quando si inizia a notare una lieve asciugatura del prodotto, iniziare a spatolare, utilizzando DESIRE' DISTENDER sempre con movimento incrociato, con più o meno delicatezza, per arrivare all'effetto finale.

Miscelare bene i TINTERS prima di versarli nei DESIRE'. Potrebbe essere necessario diluire ulteriormente con poca acqua, in caso di lavori prolungati, data la tendenza del prodotto ad addensare nel tempo. Pulire gli attrezzi con acqua calda.

### NOTE TECNICHE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Resa teorica (mq/l) (per mano) | 10 ÷ 12  |
| Diluizione                     | Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, 5 ÷ 10 % al max. |
| Essiccazione a 25°C            | 2 ÷ 3 ore fuori tatto; ~ 1 ÷ 2 giorni in profondità                    |
| Peso specifico (Kg/l)          | 1,020 ± 0,020  |
| V.O.C. (g/l)                   | 10; cat L BA limite max 200  |

### CONFEZIONI

l 1 - l 2 - l 4

### COLORI

96 tinte presentate in cartella ottenute da 3 colori base metallizzati: Oro, Argento, Rame.