

## SCHEDA TECNICA **MARMI E GRANITI**

### PRODOTTO

#### **MARMI E GRANITI**

### DESCRIZIONE

Finitura decorativa ornamentale all'acqua a base di flocculi colorati che riesce a ricreare l'effetto del marmo e del granito. Di aspetto semiopaco ha caratteristiche di lavabilità, resistenza all'abrasione e durata dei colori. Può essere ulteriormente protetto e abbellito con una finitura lucida. Ogni tipo di marmo o granito prescelto è fornito in kit che comprende M&G FONDO, M&G FINITURA e la protezione lucida ADILUX, oltre al pennello e alla spatola per l'applicazione ed il pennarello "crea-fughe".

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie interna liscia, in gesso o intonaco.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo almeno 4-6 ore dal trattamento con il fondo, stendere la finitura di MARMI&GRANITI con l'apposito PENNELLO Desiré in modo incrociato e disuniforme, caricando abbastanza abbondantemente le pennellate in particolare nei colori con fondo scuro e meno su quello con fondo verde chiaro, partendo da un angolo alto della parete a scendere applicando per un periodo di tempo di 15-20 min. Quando si inizia a notare una lieve asciugatura del prodotto, iniziare a spatolare, molto delicatamente, utilizzando Desiré DISTENDER sempre con movimento incrociato per arrivare all'effetto finale. Alla completa essiccazione (almeno 24 h) applicare con un rullo a pelo raso una o due mani di ADILUX, a seconda della brillantezza desiderata. Al termine della lavorazione, pulire gli attrezzi con acqua calda.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)</i>	M&G Fondo: 10 ÷ 12 M&G Finitura: 4 ÷ 12 (in relazione all'effetto del marmo/granito desiderato). Adilux: 10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	M&G Fondo: 20 ÷ 30 % con acqua. M&G Finitura: Pronto all'uso. Se necessario diluire con poca acqua, max 2 ÷ 3 %. Potrebbe essere necessario diluire ulteriormente con poca acqua in caso di lavori prolungati, data la tendenza del prodotto ad addensare nel tempo. Adilux: Pronto all'uso.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	4 ÷ 6 ore fuori tatto; ~ 1 giorno in profondità
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo almeno 5-6 ore.
<i>Peso specifico (Kg/ℓ)</i>	M&G Fondo: 1,610 ± 0,020 M&G Finitura: 1,040 ± 0,020 Adilux: 1,040 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	M&G Fondo: 14.000 ÷ 16.000 Adilux: 2.500 ÷ 3.500
<i>V.O.C. (g/ℓ)</i>	M&G Fondo: 18; cat A BA limite max 30 M&G Finitura: 10; cat L BA limite max 200 Adilux: 7; cat L BA limite max 200

## CONFEZIONI

---

### M&G KIT ℓ 1 contiene:

M&G FONDO ℓ 1

M&G FINITURA ℓ 1

ADILUX ℓ 1

Pennello Desiré

Spatola Desiré Distender

Pennello "Crea-Fughe"

### M&G KIT ℓ 2 contiene:

M&G FONDO ℓ 2

M&G FINITURA ℓ 2

ADILUX ℓ 2

Pennello Desiré

Spatola Desiré Distender

Pennello "Crea-Fughe"

## COLORI

---

8 effetti/colori presentati in cartella.