

SCHEDA TECNICA **DESIRÉ**

PRODOTTO

DESIRÉ

DESCRIZIONE

Finitura decorativa ornamentale a base acqua per le pareti di case, uffici e negozi. Di aspetto semiopaco ha caratteristiche di lavabilità, resistenza all'abrasione e durata dei colori.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna liscia.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo almeno 4-6 ore dal trattamento con il fondo, applicare DESIRE' dopo averlo colorato con gli appositi TINTERS e miscelato delicatamente. Stendere il prodotto con l'apposito pennello per DESIRE' in modo incrociato e disuniforme partendo da un angolo alto e riempiendo la parete a scendere, a zone larghe da 1 fino a 5 o più metri quadrati per volta.

L'ampiezza della superficie che si può ottenere applicando questo decorativo può variare a seconda della temperatura e dell'umidità, dalla rapidità dell'applicazione a pennello e della successiva finitura a spatola. Quando si inizia a notare una lieve asciugatura del prodotto, iniziare a spatolare, utilizzando la spatola DESIRE' DISTENDER sempre con movimento incrociato, con più o meno delicatezza, per arrivare all'effetto finale desiderato.

Miscelare bene i TINTERS prima di versarli nei DESIRE'. Potrebbe essere necessario diluire ulteriormente con poca acqua, in caso di lavori prolungati, data la tendenza del prodotto ad addensare nel tempo. Pulire gli attrezzi con acqua calda.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	8 ÷ 10
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, 5-10 % al max.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 6 ore fuori tatto; 1 ÷ 2 giorni in profondità
Peso specifico (Kg/l)	1,020 ± 0,020
V.O.C. (g/l)	10; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

l 1 - l 2 - l 4 - l 8

COLORI

Bianco.