

Gesso Scagliola

Scheda Tecnica

Gli specifici in polvere

Prodotto in polvere, emidrato di calcio, risultato della macinatura di pietra selezionata.



CAMPO D'IMPIEGO

Viene usato nell'applicazione di intonaci rifinibili a lucido. E' idoneo per l'esecuzione in opera di modanature e cassettonature in gesso di grosse dimensioni.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere stabile, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Si raccomanda di umidificare i supporti prima dell'applicazione.



APPLICAZIONE

Predisporre un apposito recipiente con una giusta quantità di acqua (660 ml per 1 kg di prodotto) nella quale versare a spolvero in fasi successive la quantità di materiale. Rimescolare la "bagnata" nel quantitativo necessario per lo strato preliminare. La quantità residua di "bagnata" non smossa è utilizzabile per la stesura dello strato a "lucidare".



CONFEZIONI

1kg, 5kg

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritto nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

