

SCHEDA TECNICA **IDROLEGNO**

PRODOTTO

IDROLEGNO

DESCRIZIONE

Prodotto impregnante a base acquosa per la decorazione e protezione del legno. Penetra in profondità proteggendolo dall'attacco degli agenti atmosferici e permettendo la naturale traspirazione. Il legno si conserva perciò sano nel tempo. Disponibile anche flatting in versione lucido incolore.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su manufatti in legno in genere non trattati, destinati all'interno o all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno nuovo non trattato: È necessaria una buona pulizia e carteggiatura, per legni particolarmente resinosi è consigliabile lavare sfregando con solvente e aspettare la perfetta asciugatura.

Legno già verniciato: È necessario carteggiare fino all'asportazione totale della vernice preesistente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo, spruzzo o immersione.

A pennello applicare nel senso della venatura del legno. Per l'esterno sono consigliabili due mani di impregnante. Notare che più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte e a rendere via via più lucido l'aspetto opaco della prima mano di finitura.

NOTE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|---|
| Resa teorica (mq/ℓ) (per mano) | 12 ÷ 14 in relazione all'assorbimento del legno |
| Diluizione | Pronto all'uso. |
| Essiccazione a 25°C | 2 ore fuori polvere; 18 ÷ 24 ore in profondità |
| Sovrapplicazione | Dopo 24 ore |
| Peso specifico (Kg/ℓ) | 1,020 ±0,020 (Impregnante) 1,060 ±0,020 (Flatting) |
| Viscosità Coppa Din 2, a 20°C | 48" |
| Residuo secco in peso | 25% ± 1 |
| V.O.C. (g/ℓ) | 42; cat F BA limite max 130 (Impregnante) 72; cat E BA limite max 130 (Flatting) |

CONFEZIONI

ℓ 0,500

COLORI

Trasparente incolore (Impregnante e Flatting)
+ 8 tinte presentate in cartella (Impregnante)