

SCHEDA TECNICA **JOYÉ**

PRODOTTO

JOYÉ

DESCRIZIONE

Finitura all'acqua per interni, lavabile e resistente, che consente di decorare pareti, colonne, porte o particolari di mobili o arredi in modo ricco, elegante, addirittura sfarzoso con scintillanti puntinature metallizzate oro o argento, che possono essere proposte anche in 16 sfumature colorate.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie interna liscia adeguatamente preparata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare a rullo due mani di FONDO UNIVERSALE nel colore indicato in cartella ottenuto dagli appositi TINTER.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare a rullo una o due mani di FONDO UNIVERSALE nel colore indicato in cartella ottenuto dagli appositi TINTER.

ISTRUZIONI PER L'USO

JOYÉ' è fornito in due basi: Argento e Oro, che possono essere a loro volta tinteggiate con gli appositi TINTER come presentato in cartella.

Stendere a rullo con pelo medio intingendo abbondantemente nella pittura, dopo averla ben rimescolata per amalgamarla e versata in una vaschetta di misura idonea. È importante intingere bene e caricare abbondantemente il rullo per distribuire i puntini brillanti della finitura nel modo più omogeneo possibile, per cui sarà utile incrociare rullando in ogni direzione. Le rullate dovranno essere brevi e bisognerà evitare di scaricare il rullo, intingendolo frequentemente. Così facendo si otterrà una buona uniformità d'aspetto anche se alcune possibili "ombreggiature" potranno far parte dell'aspetto finale di questo tipo di decorazioni.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	7 ÷ 8
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5%.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 6 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo almeno 5-6 ore
Peso specifico (Kg/l)	1,100 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 30°C (mPa·s)	2.500 ÷ 3.500
Residuo secco in peso	36% ± 1
V.O.C. (g/l)	38; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 1 - ℓ 4

COLORI

Base ARGENTO e Base ORO + 16 nuances presentate in cartella

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente