

SCHEDA TECNICA **MARMORINO**

PRODOTTO

MARMORINO

DESCRIZIONE

Stucco decorativo a calce per interni ad effetto "Veneziano" antico.
Con l'aggiunta della speciale pasta METALTOP KS si potranno eseguire splendidi effetti con riflessi dorati.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su muri a gesso, intonaco civile, cartongesso, etc...

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione dei colori

Le tinte di cartella si ottengono miscelando il prodotto bianco con i TINTER come indicato in cartella. Per ottenere la migliore applicabilità si consiglia di preparare la tinta prescelta con l'uso di un trapano a girante almeno 12 ore prima dell'applicazione.

Applicazione

Utilizzare un frattazzo inox a bordi arrotondati. La misura dell'attrezzo determinerà l'effetto spatolato finale. Dopo la prima mano di stesura "a rasare", procedere applicando con movimenti disuniformi. Un ultimo passaggio con poco prodotto, esercitando una forte pressione, determinerà la maggiore lucentezza. Per una maggiore protezione, o per evidenziare maggiormente la sua caratteristica macchiatura, applicare con una spugna una mano della speciale cera EASYWAX, che dovrà essere lucidata prima che sia completamente asciutta con un panno morbido e asciutto.

NOTE TECNICHE

<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso.
<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	1,2 ÷ 2,0
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 2 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 4-6 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,500 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	40.000 ÷ 50.000
<i>Residuo secco in peso</i>	53% ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	10; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 14

COLORI

Bianco.