

SCHEDA TECNICA **MIZAAR**

PRODOTTO

MIZAAR

DESCRIZIONE

Stucco decorativo a calce per interni ad effetto "Veneziano" e marmo antico.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su muri a gesso, intonaco civile, cartongesso, etc...

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

Superfici murali già verniciate: verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione dei colori

Le tinte di cartella si ottengono miscelando il prodotto bianco con i coloranti come indicato. Per ottenere la migliore applicabilità si consiglia di preparare la tinta prescelta con l'uso di un trapano a girante almeno 12 ore prima dell'applicazione.

Applicazione

Utilizzare un frattazzo inox a bordi arrotondati. La misura dell'attrezzo determinerà l'effetto spatolato finale. Dopo la prima mano di stesura "a rasare", procedere applicando con movimenti disuniformi. Un ultimo passaggio con poco prodotto, esercitando una forte pressione, determinerà la maggiore lucentezza. Per un risultato ancora più lucido e per ottenere un'augmentata protezione evidenziando nel contempo la sua caratteristica macchiatura, applicare con una spugna una mano della speciale cera EASYWAX, che dovrà essere lucidata prima che sia completamente asciutta con un panno morbido.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)	1,2 ÷ 2
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	~ 2 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo almeno 4-6 ore tra le mani.
Peso specifico (Kg/ℓ)	1,500 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	50.000 ÷ 70.000
V.O.C. (g/ℓ)	10; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 4,6 - ℓ 14

COLORI

Bianco da cui derivano 16 colori base e 8 colori speciali visionabili sulla cartella.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente