

## SCHEDA TECNICA **MONOFIX**

### PRODOTTO

**MONOFIX**

### DESCRIZIONE

Regolatore di fondo universale, alcalino-resistente, pigmentato, per la preparazione di superfici esterne ed interne, prima dell'applicazione di una pittura o rivestimento. È utilizzato per uniformare l'assorbimento del fondo, per migliorare l'adesione e la resistenza della finitura oltre a facilitarne l'applicazione, permettendo di applicare una mano in meno della pittura finale.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su fondi murali quali intonaci, cemento, calcestruzzo, gesso.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e uniforme. Se necessario uniformare riportando a compattezza aree friabili, crepe. MONOFIX deve essere impiegato su superfici nuove per garantire un miglior ancoraggio e un giusto assorbimento o su muri vecchi, rovinati, sferinanti o ristrutturati per riportare assorbimento e ancoraggio nelle condizioni più equilibrate.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare una mano a pennello o a rullo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° o superiori a 35°C. Nel caso di sovrapposizioni colorate si consiglia di tingeggiare leggermente MONOFIX per ottenere una colorazione che si avvicini a quella della successiva pitturazione.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5-10%
<i>Essiccazione a 25°C</i>	2 ÷ 3 ore fuori tatto
<i>Soprapapplicazione</i>	Dopo almeno 6 ÷ 8 ore
<i>Residuo secco in peso</i>	87 % ± 1
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,420 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	11.000 ÷ 13.000
<i>V.O.C. (g/l)</i>	18; cat G BA limite max 30

### CONFEZIONI

ℓ 4  
ℓ 12

### COLORI

Bianco