

SCHEDA TECNICA *Sogni SK*

PRODOTTO

Sogni SK

DESCRIZIONE

Pittura a base di resine acriliche in emulsione acquosa e di pigmenti speciali. Offre finiture lucide particolarmente resistenti all'usura e lavabili, che hanno come principale caratteristica un effetto metallizzato cangiante, che cioè varia l'effetto cromatico al variare dell'angolo di visuale.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su superfici murali interne ed esterne di qualsiasi natura preferibilmente lisce. Particolarmente adatto in ambienti pubblici, alberghi, uffici etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di TOP SAN SEMILUCIDO diluito con acqua al 20-30%.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di TOP SAN SEMILUCIDO diluito con acqua al 20-30%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Sogni SK può essere applicato in due modalità differenti: a tampone o a spatola.

Effetto tampone: Applicare Sogni SK a pennello per una superficie di circa 1 mq partendo da un angolo alto della parete. Tamponare sulla zona appena coperta prima che il prodotto inizi ad asciugare per ottenere l'effetto tamponato. Ruotare il polso da destra a sinistra e viceversa, tamponando a movimento avvenuto.

Effetto spatola: Caricare poco prodotto sul lato prescelto della spatola Adicolor Sogni e iniziare a spatolare con movimenti disuniformi ed irregolari fino a completamento della parete.

Sogni SK può essere applicato anche a pennello, spugna o altri attrezzi anche su fondi non lisci per esaltarne le profondità

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	5 ÷ 12, in relazione alla finitura desiderata.
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5%.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 6 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Se necessaria, dopo almeno 12-18 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,060 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	15.000 ÷ 17.000
Residuo secco in peso	25 % ± 1
V.O.C. (g/l)	36; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 1 - ℓ 4

COLORI

3 colori base (SK101 - SK102 - SK105) + colori ottenuti con la gamma dei coloranti TINTERS