



SCHEDA TECNICA

REV1

DEKOPRIM

PRIMER BICOMPONENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Primer bicomponente per interno dotato di elevata adesione.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione: interni.

Specifico per: DEKORITE.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare la superficie con **PRIMER DEKOPRIM** diluito come consigliato.
- **Superfici murali già verniciate:** verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni. Procedere con l'applicazione del **PRIMER DEKOPRIM** diluito come consigliato. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

N.B. Prima dell'applicazione è consigliato misurare, tramite IGROMETRO, l'umidità di risalita della superficie che deve essere inferiore al 3%.

FERRO

- **Ferro nuovo:** pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare la superficie procedendo con l'applicazione del fondo antiruggine *Antirust* o *Adimin*. Procedere con l'applicazione del **PRIMER DEKOPRIM**.
- **Ferro con vecchie pitturazioni:** pulire, sgrassare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e carteggiare per rimuovere eventuale ruggine. Preparare la superficie procedendo con l'applicazione del fondo antiruggine *Antirust* o *Adimin*. Procedere con l'applicazione del **PRIMER DEKOPRIM**.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

ACCIAIO INOX, LAMIERE ZINCATE, PVC

- **Acciaio inox, lamiere zincate, PVC:** pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare la superficie procedendo con l'applicazione del fondo *Fund Flex*. Procedere con l'applicazione del PRIMER **DEKOPRIM**.

PAVIMENTI

- **Piastrelle:** pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. In caso di supporto trattato con cere è fondamentale rimuoverle completamente con decerante e risciacquare con acqua. In alternativa è consigliata abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
- **Massetto/Cemento industriale:** Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Rimuovere completamente tracce di oli e grassi per mezzo di abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
- Per eliminare eventuali residui di lavorazione è consigliato prima dell'applicazione del ciclo una carteggiatura con monospazzola con grana 24-36 o con utensile idoneo al supporto.

Non diluire in caso di applicazione su piastrelle o superficie non assorbente. In caso di massetto cementizio è possibile diluire il prodotto con acqua di rete pulita max 10%.

In caso di massetto sfarinante o poco consistente applicare una mano di DEKOPRIM diluito con acqua max 20%.

Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell'applicazione del ciclo.

Giunti di dilatazione stabili e eseguiti a regola d'arte possono non essere rispettati mentre i giunti strutturali devono essere rispettati.

ISTRUZIONE PER L'USO

Nella latta del prodotto **DEKOPRIM** aggiungere tutto il contenuto di **DEKOHARD** (catalizzatore) previa agitazione di quest'ultimo. Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri fino a completa unione dei due componenti. La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.

Applicare una mano di **DEKOPRIM** a rullo o a pennello distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie.

È possibile inserire la rete in fibra di vetro nel modo seguente: stendere la RETE e ripassare la superficie con il rullo o pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non sovrapponendolo facendo attenzione a non creare pieghe.









In caso di diluizione l'acqua va aggiunta nel prodotto solo dopo la catalisi.

Catalisi: **DEKOPRIM** 100 + **DEKOHARD** 10.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	ISO 7254	5 ÷ 6 in relazione al supporto
	Diluzione (%)	-	Pronto all'uso max 20%
	Pot life (ore)	-	3
	Essiccazione (a 25°C) (ore)	-	1 ÷ 2
	Sovrapplicazione (ore)	-	3 ÷ 4
	Peso specifico (Kg/ℓ)	ISO 2811	1,390 ± 0,02
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	8.000 ÷ 9.000
pH	pH	-	9 ÷ 10
	Residuo secco in peso (%)	-	53 ± 1

COV	Contenuto organico volatile (g/ℓ)	▪ cat J	▪ BA	▪ lim max 140	< 5
------------	-----------------------------------	---------	------	---------------	-----

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 10°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente e del supporto.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione.
- I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.
- Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
- Conservare il barattolo ben chiuso.
- Teme il gelo.

COLORI

Bianco.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.