



SCHEDA TECNICA

REV1

LACKTOP

RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO

LACKTOP è una finitura colorata a base di speciali resine poli-acriliche in dispersione acquosa. Essendo un prodotto catalizzato offre ottime prestazioni in durezza, resistenza chimica e resistenza all'abrasione.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione: interni, o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Specifico per: **AKRYLINE**, **DEKORITE** e altri supporti preventivamente trattati.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura.

I supporti esistenti devono essere puliti, sani e asciutti. Si consiglia la preparazione delle superfici mediante carteggiatura meccanica con mono-spazzola o levigatrice con grana 280 e successiva depolveratura.

ISTRUZIONE PER L'USO

Il prodotto è composto da due componenti da miscelare accuratamente al momento dell'uso.

Aggiungere a **LACKTOP** tutto il contenuto di **CATALFIN** sotto agitazione avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. Diluire con 20% di acqua solo dopo la catalisi.

La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.

Catalisi: **LACKTOP 100 + CATALFIN 10**

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

Applicare due mani di prodotto con rullo a pelo raso, pennello oppure a spruzzo airless.
Ad asciugatura di **LACKTOP** si consiglia di applicare una mano di **KLEARTOP** per aumentarne ulteriormente la resistenza.

Importante: se tra una mano e l'altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata grana 320.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

✋	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	ISO 7254	8 ÷ 10
💧	Diluzione (%)	-	20% di acqua dopo la catalisi
☐	Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 100 g/m ² :		
	Fuori polvere	30 minuti	
	Sovrapplicazione	3-4 ore	
	Calpestabile al traffico leggero	24 ore	
	Calpestabile al traffico pesante	48 ore	
🕒	Asciugatura completa	7 giorni	
🕒	Pot life	3 ore	
♻️	Peso specifico (Kg/ℓ)	ISO 2811	1,100 ÷ 1,250 in relazione al colore
•	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	4.000 ÷ 5.000
↗	Gloss (60°)	ISO 2813	25 ÷ 35
☉	Residuo secco in peso (%)	-	43 ± 1

COV	Contenuto organico volatile (g/ℓ) (calcolato su prodotto pronto all'uso Lacktop + Catalfin)	▪ cat J	▪ BA	▪ lim max 140	85
-----	--	---------	------	---------------	----

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente e del supporto.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.
- Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
- Conservare il barattolo ben chiuso.
- Teme il gelo.

COLORI

Prodotto a sistema tintometrico:

Mazzette colori di riferimento

- Circa 1000 tinte disponibili dalle mazzette colori ADICOLOR e RAL

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.