

SCHEDA TECNICA SHADÉ S

PRODOTTO

SHADÉ S

DESCRIZIONE

Finitura perlescente ad effetto metallico, a base acrilica all'acqua per interni, lavabile e resistente, che consente di ottenere superfici dall'aspetto alternativamente ruvido e liscio. Si utilizza facilmente mediante applicazione con un pennello. Dalle tre basi di colore argento, oro e alluminio si possono ottenere molti colori mediante il tinteggio con la serie TINTERS.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie in intonaco, gesso, cartongesso, cemento, legno, ferro o altri metalli opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato. Ad essiccazione avvenuta procedere quindi all'applicazione di 1 o 2 mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, se possibile colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, se possibile colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare il colore prescelto seguendo le indicazioni dei dosaggi sulla cartella colori. Stendere SHADÉ S con un pennello medio scegliendo se applicare il prodotto procedendo sempre nello stesso senso per ottenere una finitura "striata", oppure applicare il prodotto con movimenti casuali muovendosi "a macchie" per ottenere una finitura "a isole". Una mano è generalmente sufficiente per ottenere la finitura ottimale.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	6 ÷ 8
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5%.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 6 ore fuori tatto, ~ 1 giorno in profondità
Sovrapplicazione	Se necessaria, dopo almeno 5-6 ore.
Peso specifico (Kg/l)	Shade S Alluminio: 1,080 ± 0,020 Shade S Argento: 1,100 ± 0,020 Shade S Oro: 1,150 ± 0,020
Viscosità a 27°C (mPa·s)	14.000 ÷ 15.000
Residuo secco in peso	42 % ± 1
V.O.C. (g/l)	44; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 3

COLORI

Argento

Oro

Alluminio

+ (24x3) colori ricavati da ogni base presentati in cartella