

SCHEDA TECNICA **SMALTO ALL'ACQUA**

PRODOTTO

SMALTO ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Smalto all'acqua per interni ed esterni, resistente e durevole. Non ingiallisce e non rilascia sgradevoli odori.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto è indicato per pitturare ferro, legno, muro o altre superficie preventivamente trattate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere puliti, asciutti, sani e coerenti.

Legno nuovo: Carteggiare e pulire. È indispensabile il trattamento con il fondo ADIPAC.

Legno con vecchie pitturazioni: Spazzolare per rimuovere la pittura debole, carteggiare per rendere il supporto poroso, sgrassare e pulire.

Ferro nuovo: Sgrassare e pulire. Applicare il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST.

Ferro con vecchie pitturazioni: Spazzolare per rimuovere la pittura debole, carteggiare per rendere il supporto poroso, sgrassare e pulire. Trattare con il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST i punti corrosi.

Acciaio inox, lamiera zincate, PVC: Applicare una mano di FUND FLEX.

Muro: in caso di supporti nuovi o con pitture deboli o sfarinati applicare una mano di ADIFIX fissativo diluito nelle dosi consigliate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.

Per un lavoro ottimale che garantisca la massima resistenza è consigliata l'applicazione a 2 mani.

Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C. Pulire gli attrezzi e le mani subito dopo l'uso con acqua e sapone, prima che lo smalto asciughi.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	~ 10
Diluizione	Pronto all'uso o max 5% con acqua.
Essiccazione a 25°C	~ 3 ÷ 4 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 6 - 8 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,140 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C g4 v20 (mPa·s)	4.000 ÷ 5.000
V.O.C. (g/l)	86; cat D BA limite max 130

CONFEZIONI

ℓ 0,500

COLORI

Bianco lucido, Bianco satinato, Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Beige, Verde, Marrone, Nero