

SCHEDA TECNICA **SPLENDIDA**

PRODOTTO

SPLENDIDA

DESCRIZIONE

Pittura decorativa all'acqua per interni super coprente, lavabile e resistente. Consente di decorare pareti, soffitti, colonne o rifinire alcuni spazi in modo elegante con un effetto a tinta unita glitterato. La sua più importante caratteristica è la coprenza e ciò permette di ottenere l'effetto di finitura generalmente con un'unica mano, anche sui supporti difficili.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato direttamente su mura interne in perfette condizioni o qualsiasi altra superficie opportunamente trattata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare a rullo SPLENDIDA del colore desiderato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare a rullo SPLENDIDA del colore desiderato.

ISTRUZIONI PER L'USO

SPLENDIDA è fornito in due basi: Base B (Bianca) e Base G (Grigia), da tinteggiare con gli appositi TINTER o con il sistema tintometrico Adicolor per ottenere le tinte presentate in cartella o con coloranti universali Rainbow per correggerle od ottenerne altre di fantasia. Dopo aver additivato il prodotto con il flacone di GLITTER che troverete all'interno della confezione, applicare con un rullo a pelo medio-lungo. Le rullate dovranno essere continue ed incrociate fino a copertura totale di la superficie da decorare. Si consiglia l'impiego di rulli a pelo medio-lungo e di pennelli a setole sintetiche.

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Verificare con attenzione le misure delle pareti onde evitare di restare senza prodotto durante la lavorazione. Pulire gli attrezzi con acqua calda. Teme il gelo.

NOTE TECNICHE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Resa teorica (mq/l) (per mano) | 11 ÷ 12 |
| Diluizione | Pronto all'uso o diluire con poca acqua, max 5% |
| Essiccazione a 25°C | 3 ÷ 4 ore fuori tatto |
| Sovrapplicazione | Dopo circa 6-8 ore |
| Peso specifico (Kg/l) | Base B: 1,300 ± 0,020 Base G: 1,290 ± 0,020 Base MEDIA: 1,240 ± 0,020 |
| Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s) | 7.000 ÷ 8.000 |
| Residuo secco in peso | 63% ± 1 |
| V.O.C. (g/l) | 17; cat L BA limite max 200 |

CONFEZIONI

ℓ 1 - ℓ 2

COLORI

Base B e Base G per 33 nuances da tinter presentate in cartella
Tinte chiare derivate da Base B disponibili nella mazzetta Adicolor 2014 con sistema tintometrico