

# Stucco Grigio Ruvido per Esterni

## Scheda Tecnica

### Gli specifici in polvere

Rasante cementizio in polvere. Dotato di ottima spatolabilità e riempimento per rasare intonaci cementizi stagionati e per uniformare irregolarità fino a 5 mm di spessore.



#### CAMPO D'IMPIEGO

Esterno/interno. Intonaci stagionati in genere, ripristini strutturali di superficie, superfici verticali e soffittature, predalles, solai.



#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di fissativo idoneo. Inumidire i supporti prima dell'applicazione.



#### APPLICAZIONE

Impastare il contenuto della confezione da 1 kg con 200 ml di acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare a riposo 10'. Stendere l'impasto con spatola metallica, attendere da 2 a 4 h per l'applicazione del secondo strato. Per una finitura ad intonaco civile, finire con frattazzo di spugna. Sovraverniciatura dopo 48-72 h.



#### CONSIGLI

Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Non applicare su gesso.



#### CONFEZIONI

1kg, 5kg

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

