

## SCHEDA TECNICA TOP SAN TR

### PRODOTTO

**TOP SAN TR**

### DESCRIZIONE

Idropittura traspirante contenente speciali additivi battericidi a lunga azione antimuffa. Ottima con funzione di prevenzione o su muri già attaccati dalle muffe, previa applicazione di SANIFLEX.  
*Prodotto testato in laboratorio certificato ISO 14001 e ISO 9001. Il test effettuato secondo norma UNI EN 15457:2008 rileva un valore pari a 0 = nessuno sviluppo fungino sul terreno di coltura trattato con il prodotto esaminato.*

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna ed è particolarmente indicata per ambienti soggetti all'umidità come cucine, bagni, cantine, lavanderie.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX ANTIMUFFA diluito come consigliato in caso di superfici interne. Dopo aver eseguito correttamente il trattamento con la soluzione risanante SANIFLEX, procedere all'applicazione di TOP SAN utilizzandola come una qualsiasi normale idropittura.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti. Dopo aver eseguito correttamente il trattamento con la soluzione risanante SANIFLEX, procedere all'applicazione di TOP SAN utilizzandola come una qualsiasi normale idropittura.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

### NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	9 ÷ 10
Diluizione	Diluire con acqua: Pennello, rullo: 25-30 % 1° mano; 20-25 % 2° mano Spruzzo: 25-30 %
Essiccazione a 25°C	3 ÷ 4 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo almeno 6-8 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,670 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	16.000 ÷ 18.000
Residuo secco in peso	70 % ± 1
V.O.C. (g/l)	22; cat A BA limite max 30

### CONFEZIONI

ℓ 1 - ℓ 4

### COLORI

Bianco + Tinte chiare selezionabili dal sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente