

SCHEDA TECNICA **UNIVERSAL DECORATIVE TINTERS**

PRODOTTO

UNIVERSAL DECORATIVE TINTER

DESCRIZIONE

Coloranti a base acquosa specificatamente formulati per colorare il sistema decorativo Desiré, ma compatibili anche con la maggior parte degli altri prodotti per la decorazione.

I *TINTERS* Cod. 25, 26, 33 ÷ 88, 91 ÷ 97, 99 sono stati formulati espressamente per essere compatibili con sistemi alcalini, per cui sono preferibilmente destinati alla colorazione di stucchi a base di calce (Mizaar, Marmorino), ma possono essere utilizzati con successo anche con la maggior parte degli altri prodotti decorativi.

I *TINTERS SPECIALI DTX* Cod. DTX01 ÷ DTX08 sono coloranti ad alta concentrazione per ottenere colorazioni forti, non adatte a qualsiasi tipo di decorativo della gamma Adicolor.

I *TINTERS ARGENTO E ORO* sono coloranti specifici per creare le basi oro e argento del prodotto Atheliè. Possono anche essere utilizzati per ottenere particolari effetti se additivato ad altri decorativi della gamma Adicolor.

In ogni cartella è specificato l'appropriato uso e dosaggio del colorante in relazione al decorativo in questione.

Tutte queste paste coloranti assicurano colorazioni ad alta solidità cromatica alla luce e all'ambiente.

CAMPO DI IMPIEGO

I *TINTERS* possono essere utilizzati per colorare tutti i decorativi Adicolor.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare e rimescolare bene prima di versare nei decorativi Adicolor. Poi amalgamare le paste pigmentate e il prodotto decorativo con una spatola adatta. I dosaggi per ottenere i colori, appaiono sulle cartelle di presentazione.

Nello stucco (ad es. MIZAAR, VENEXIAN FAUX etc..) agitare e rimescolare prima di versare. Poi amalgamare le paste pigmentate e lo stucco bianco con un'adatta girante e un trapano. Si raccomanda di preparare le tinte almeno 12 ore pri-ma dell'applicazione e di lasciare a riposo nel frattempo lo stucco tinteggiato.

NOTE TECNICHE

<i>Aspetto</i>	Pasta
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	Da DT01 a DT24: 1,000 ± 0,020 Da DT25 a DT99: 1,680 ± 0,020 Da DTX01 a DTX08: 1,520 ÷ 1,680 in relazione al colore DT Oro e DT Argento: 1,080 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	Da DT01 a DT24: 13.000 ÷ 14.000 Da DT25 a DT99: 20.000 ÷ 25.000 Da DTX01 a DTX08: 15.000 ÷ 20.000 DT Oro e DT Argento: 10.000 ÷ 12.000
<i>Residuo secco in peso</i>	18 ÷ 68 % ± 1 in relazione al Tinter
<i>V.O.C. (g/l)</i>	DT colorati: 40; cat L BA limite max 200 DT Oro e DT Argento: 23; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 0,250

COLORI

24 colori base

16 colori destinati alla colorazione di stucchi e altri decorativi

8 colori speciali per colorazioni intense

2 colori metallizzati, argento e oro

