

## **SCHEDA TECNICA UNO PLUS Lucido/Satinato**

### **PRODOTTO**

**UNO PLUS Lucido/Satinato**

### **DESCRIZIONE**

Smalto proposto in versione lucida o satinata a base acrilica in emulsione acquosa. Per interni ed esterni, non ingiallisce, non è infiammabile. Il contenuto trascurabile di sostanze nocive consente di non rilasciare odori persistenti, di lavare gli attrezzi utilizzati per l'applicazione a qualsiasi fonte d'acqua, di non inquinare l'ambiente.

### **CAMPO DI IMPIEGO**

Il prodotto può essere impiegato per la verniciatura in ambienti dove si voglia evitare l'odore tipico dei prodotti a solvente pur ottenendo analoghi risultati di finitura e resistenza. UNO PLUS si può applicare su legno, metallo, muratura.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

**Legno nuovo:** Carteggiare e pulire. È indispensabile il trattamento con il fondo ADIPAC.

**Legno con vecchie pitturazioni:** Spazzolare per rimuovere la pittura debole, carteggiare per rendere il supporto poroso, sgrassare e pulire.

**Ferro nuovo:** Sgrassare e pulire. Applicare il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST.

**Ferro con vecchie pitturazioni:** Spazzolare per rimuovere la pittura debole, carteggiare per rendere il supporto poroso, sgrassare e pulire. Trattare con il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST i punti corrosi.

**Acciaio inox, lamiere zincate, PVC:** Applicare una mano di FUND FLEX.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C. Pulire gli attrezzi e le mani subito dopo l'uso con acqua e sapone, prima che lo smalto asciughi.

### **NOTE TECNICHE**

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello o rullo:</i> 2-5 % <i>Spruzzo:</i> 10-15 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	1 ÷ 2 ore fuori polvere, 2 ÷ 3 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 12 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,200 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	1.500 ÷ 2.500
<i>Residuo secco in peso</i>	52 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	42; cat D BA limite max 130

### **CONFEZIONI**

ℓ 0,750 - ℓ 2,5 - ℓ 14 (Solo in versione lucida)

### **COLORI**

Bianco + gamma colori proposta nel sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL