

SCHEDA TECNICA **VELIeVELLUTI**

PRODOTTO

VELIeVELLUTI

DESCRIZIONE

VELIeVELLUTI è una prestigiosa ed elegantissima finitura decorativa a base acquosa, per arredare le pareti degli ambienti più esclusivi con un effetto unico e particolare, che ricorda il velluto. Possiede ottima adesione e facilità di applicazione. Il prodotto è presentato anche in versione *VELIeVELLUTI Estrela* che si differenzia per la presenza di glitter che con i loro riflessi daranno ancora più originalità alle pareti trattate.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato in ambienti interni, particolarmente prestigiosi e di qualsiasi natura, purché lisci ed omogenei.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Stendere con il frattazzo in plastica Adicolor la prima mano di VELI & VELLUTI come se si stesse rasando la parete, avendo cura di non lasciare increspature o rilievi. Sopra a questa prima stesura asciutta stendere in modo disuniforme, con lo stesso attrezzo, un velo di materiale che potrà essere ulteriormente liscio nel senso e nel modo tale da dare "l'effetto velluto" nella finitura desiderata.

Mescolare bene prima dell'utilizzo per omogeneizzare bene lo stucco, che essendo più leggero dell'acqua tende a separare una piccola quantità di liquido sul fondo.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	~ 5
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua.
Essiccazione a 25°C	3 ÷ 4 ore fuori tatto; ~ 1 giorno in profondità.
Sovrapplicazione	Dopo almeno 5-6 ore.
Peso specifico (Kg/l)	V&V Argento: 1,100 ± 0,020 V&V Oro: 1,030 ± 0,020
Viscosità Brookfielf a 20°C (mPa·s)	55.000 ÷ 65.000
Residuo secco in peso	60 % ± 1
V.O.C. (g/l)	20; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 2

ℓ 4

COLORI

VELIeVELLUTI

Oro

Argento

da cui derivano 16 tinte base selezionate e 8 tinte speciali, presentate in cartella.

VELIeVELLUTI Estrela

Oro con glitter oro

Argento con glitter argento

da cui derivano 16 tinte base selezionate e 8 tinte speciali, presentate in cartella.