

## SCHEDA TECNICA **WOOL**

### PRODOTTO

**WOOL**

### DESCRIZIONE

Finitura decorativa all'acqua per interni che riproduce la trama della lana bouclé.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie interna liscia adeguatamente preparata come muratura, gesso, cartongesso, legno.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare a rullo due mani di FONDO UNIVERSALE.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare a rullo una o due mani di FONDO UNIVERSALE.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare, a rullo o pennello, una o due mani di FONDO UNIVERSALE. Ad avvenuta essiccazione del fondo, iniziare a stendere WOOL diluito al 20-30% con acqua. Ad avvenuta essiccazione del fondo, iniziare a stendere WOOL con un pennello, procedendo in modo incrociato e disuniforme, partendo da un angolo alto della parete. Dopo circa 15/20 minuti, o comunque prima della sua essiccazione, iniziare la lavorazione trascinando l'apposito attrezzo TESSUTI ADICOLOR dall'alto verso il basso. Per ottenere l'effetto a trama incrociata ripetere l'operazione precedente ma trascinando l'attrezzo in senso orizzontale.

### NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	8 ÷ 10
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5%.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 6 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo almeno 10-12 ore
Peso specifico (Kg/l)	1,020 ± 0,020
V.O.C. (g/l)	10; cat L BA limite max 200

### CONFEZIONI

ℓ 1

ℓ 4

### COLORI

8 colori.