

SCHEDA TECNICA **ADIMIN**

PRODOTTO

ADIMIN

DESCRIZIONE

Fondo antiruggine sintetico rosso a base di ossidi di ferro e fosfato di zinco. È dotato di essiccazione rapida e buona inibizione della corrosione.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato come protezione di manufatti in ferro e ancorante per la successiva finitura a smalto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo: Spazzolare, asportare la ruggine, sgrassare e pulire. Lavorare su superficie asciutta.

Ferro con vecchie pitturazioni: Carteggiare, spazzolare e applicare l'antiruggine in particolare sui punti corrosi o su tutta la superficie.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Rispettare scrupolosamente i tempi di essiccazione delle pitture di fondo, onde evitare raggrinzature sullo smalto soprastante causate da fenomeni di rimozione.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 8
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua o diluente sintetico: <i>Pennello, rullo:</i> 5-10 % <i>Spruzzo:</i> 10-15 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	1 ÷ 2 ore fuori polvere, 3 ÷ 4 ore fuori tatto.
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo 12 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,610 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 8, a 20°C</i>	20"
<i>Residuo secco in peso</i>	80 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	277; cat D BS limite max 300

CONFEZIONI

ℓ 0,500

ℓ 2,5

COLORI

Rosso ossido.