

SCHEDA TECNICA **ADIQUARZ**

PRODOTTO

ADIQUARZ

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per esterni. La formulazione a base di farine di quarzo e resine acriliche conferisce alla pittura un ottimo potere riempitivo, un'altissima resistenza agli agenti atmosferici ed una lunga durata nel tempo.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su finiture di opere murarie esterne di ogni genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di isolante all'acqua ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di ADIQUARZ. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

| | |
|--|---|
| <i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i> | 10 ÷ 12 |
| <i>Diluizione</i> | Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 20-25% 1° mano, 15-20% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 20-25 % |
| <i>Essiccazione a 25°C</i> | 3 ÷ 4 ore fuori tatto |
| <i>Sovrapplicazione</i> | Dopo almeno 6-8 ore. |
| <i>Peso specifico (Kg/l)</i> | 1,640 ± 0,020 |
| <i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i> | 20.000 ÷ 24.000 |
| <i>Residuo secco in peso</i> | 72 % ± 1 |
| <i>V.O.C. (g/l)</i> | 35; cat C BA limite max 40 |

CONFEZIONI

ℓ 5

ℓ 14

COLORI

Bianco

+ gamma colori proposta nel sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL

+ gamma colori proposta nella MAZZETTA dei COLORI PER ESTERNO