

Cemento Bianco e Grigio

Scheda Tecnica

Gli specifici in polvere

Composto legante naturale miscelabile con acqua e materiali inerti.



CAMPO D'IMPIEGO

Uso interno ed esterno. Per piccole riparazioni su calcestruzzo, pavimentazioni, intonaci, per riempire fughe e come componente per malte che necessitano una elevata resistenza meccanica.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere stabile, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Umidificare i supporti prima dell'applicazione.



APPLICAZIONE

Impastare ogni kg di prodotto con indicativamente 200 ml di acqua. Tempo di presa iniziale 30', finale 60'. La quantità d'acqua dipende comunque dal tipo di lavoro da svolgere.



CONFEZIONI

1kg, 5kg

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

