

Malta Pronta

Scheda Tecnica

Gli specifici in polvere



Malta pronta per costruzioni di pareti in laterizio, blocchi di cemento e pietra, composto di cemento, inerti selezionati, calce idrata e additivi specifici



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I blocchi o i mattoni dovranno essere puliti da polveri o altre impurità, importante non utilizzare mattoni che presentano tracce di oli o grassi in genere. I blocchi dovranno essere accuratamente inumiditi nei periodi caldi estivi asciutti prima della posa.



APPLICAZIONE

La malta pronta può essere utilizzata in maniera tradizionale con betoniera, oppure anche con macchina impastatrice. Per la miscelazione in betoniera o a mano l'impasto dovrà essere preparato con circa 140 ml per 1 kg di malta. Il tempo di vita dell'impasto è di circa 2 ore.



CONSIGLI

Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Non applicare su gesso, supporti verniciati, inconsistenti, gelati e friabili.



CONFEZIONI

1kg, 5kg

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritto nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

