

SCHEDA TECNICA **PAVIFLEX ECO**

PRODOTTO

PAVIFLEX ECO

DESCRIZIONE

Vernice satinata a rapida essiccazione, monocomponente, inodore, a base acqua per pavimenti. Notevole adesione ed elevata resistenza all'usura.

CAMPO DI IMPIEGO

Verniciatura di pavimentazioni di cantine, scale, box, capannoni e anche supporti difficili come la ceramica. Può essere applicata anche su muri dove è richiesta un'eccezionale resistenza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici nuove: La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta, pulita, uniforme ed esente da parti ammalorate. Sgrassare e spazzolare bene.

Superfici murali già verniciate: Rimuovere la pittura debole, carteggiare e pulire. La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta, pulita, uniforme ed esente da parti ammalorate. Sgrassare e spazzolare bene.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o rullo.

Verificare che non esistano problemi di umidità nel supporto.
Non applicare a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 28°C.
In caso di utilizzo di più confezioni, utilizzare lo stesso lotto di produzione.
Pulire gli attrezzi con acqua calda.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	8 ÷ 9
<i>Diluizione</i>	Cemento: applicare la prima mano diluita al 5%, la seconda mano senza diluire. Ceramica: se lucida, dare una leggera carteggiata e applicare due mani senza diluire. Legno: applicare due mani senza diluire.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 45 min fuori tatto Calpestabile dopo 90 min
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo almeno 4 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,270 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	2.000 ÷ 3.000
<i>Residuo secco in peso</i>	50 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	20; cat I BA limite max 140

CONFEZIONI

ℓ 0,750 - ℓ 2,5

COLORI

Grigio RAL 7038 e Rosso RAL 3009

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente