

SCHEDA TECNICA **SHADÉ L**

PRODOTTO

SHADÉ L

DESCRIZIONE

Finitura perlescente liscia, a base acrilica all'acqua per interni, lavabile e resistente. Si utilizza come un normale smalto ad acqua e consente di far assumere un effetto metallico semilucido a diversi tipi di superfici. Da quattro basi di colore argento, oro, rame e bronzo si possono ottenere molti colori mediante il tinteggio con la serie TINTERS.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie il più possibile liscia e asciutta.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato. Ad essiccazione avvenuta procedere quindi all'applicazione di 1 o 2 mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, se possibile colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, se possibile colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare il colore prescelto seguendo le indicazioni dei dosaggi sulla cartella colori. Dopo aver ben rimescolato per amalgamare, stendere con rullo a pelo medio intingendo abbondantemente nella pittura. Due mani sono generalmente sufficienti a ottenere una copertura soddisfacente. Per ottenere una finitura il più possibile omogenea è consigliabile ripassare la seconda mano rullando sempre nella stessa direzione.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	~ 10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5%.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 4 ÷ 6 ore fuori tatto, ~ 1 giorno in profondità
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 5-6 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	Shadé L Alluminio: 1,070 ± 0,020 Shadé L Argento: 1,240 ± 0,020 Shadé L Bronzo: 1,130 ± 0,020 Shadé L Oro: 1,140 ± 0,020 Shadé L Rame: 1,180 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 22°C (mPa·s)</i>	5.000 ÷ 6.000
<i>Residuo secco in peso</i>	44% ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	40; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 3

COLORI

Il prodotto si presenta in 4 basi:

- Argento
- Oro
- Rame
- Bronzo
- Alluminio
- + Colori ricavati dalle basi presentati in cartella

SCHEDA TECNICA **SHADÉ R**

PRODOTTO

SHADÉ R

DESCRIZIONE

Finitura perlescente ad effetto metallico, a base acrilica all'acqua per interni, lavabile e resistente, che consente di ottenere superfici dall'aspetto gradevolmente ruvido. Si utilizza facilmente mediante applicazione con un pennello o un tampone. Da quattro basi di colore argento, oro, rame e bronzo si possono ottenere molti colori mediante il tinteggio con la serie TINTERS.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie in intonaco, gesso, cartongesso, cemento etc...

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato. Ad essiccazione avvenuta procedere quindi all'applicazione di 1 o 2 mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, se possibile colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, se possibile colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare il colore prescelto seguendo le indicazioni dei dosaggi sulla cartella colori. Stendere la prima passata con rullo a pelo medio dopo averla ben rimescolata per amalgamarla e diluita al 15% con acqua. Poi, rifinire con il prodotto tal quale, non diluito, a pennello o a tampone a seconda del gusto. Per la finitura a pennello si consiglia di utilizzare il pennello Sandè e di incrociare le pennellate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 8
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: 1° mano: Diluire la quantità necessaria per trattare la superficie al 15% 2° mano: Utilizzare tal quale per finitura a pennello o a tampone
<i>Essiccazione a 25°C</i>	4 ÷ 6 ore fuori tatto, ~ 1 giorno in profondità
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 5-6 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	Shadé R Argento: 1,150 ± 0,020 Shadé R Bronzo: 1,190 ± 0,020 Shadé R Oro: 1,130 ± 0,020 Shadé R Rame: 1,120 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 27°C (mPa·s)</i>	11.000 ÷ 13.000
<i>Residuo secco in peso</i>	42 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	40; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 3

COLORI

Il prodotto si presenta in 4 basi:

- Argento
 - Oro
 - Rame
 - Bronzo
- + 80 colori ricavati dalle basi presentati in cartella