

SCHEDA TECNICA **THERMOPLUS Lucido/Satinato**

PRODOTTO

THERMOPLUS Lucido/Satinato

DESCRIZIONE

Smalto a base acrilica in emulsione acquosa. Il contenuto trascurabile di sostanze nocive consente di non rilasciare odori persistenti, di lavare gli attrezzi per l'applicazione a qualsiasi fonte d'acqua, di non inquinare l'ambiente. Disponibile in versione lucida e satinata.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato per la verniciatura in ambienti dove si voglia evitare l'odore tipico dei prodotti a solvente pur ottenendo analoghi risultati di finitura e resistenza. THERMOPLUS si può applicare su metallo, legno, muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo: Sgrassare e pulire. Applicare il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST.

Ferro con vecchie pitturazioni: Spazzolare per rimuovere la pittura debole, carteggiare per rendere il supporto poroso, sgrassare e pulire. Trattare con il fondo antiruggine ADIMIN o ANTIRUST i punti corrosi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C. Pulire gli attrezzi e le mani subito dopo l'uso con acqua e sapone, prima che lo smalto asciughi.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	8 ÷ 10
Diluizione	Diluire con acqua: Pennello, Rullo: 5% Spruzzo: 10%
Essiccazione a 25°C	2 ÷ 3 ore fuori polvere; 6 ÷ 8 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore.
Peso specifico (Kg/l)	Lucido: 1,200 ± 0,020 Satinato: 1,330 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 22°C (mPa·s)	5.000 ÷ 6.000
Residuo secco in peso	50 % ± 1
V.O.C. (g/l)	14; cat D BA limite max 130 (Lucido) 28; cat D BA limite max 130 (Satinato)

CONFEZIONI

ℓ 0,750

COLORI

Bianco

