

SCHEDA TECNICA **VENEXIAN FAUX**

PRODOTTO

VENEXIAN FAUX

DESCRIZIONE

Stucco decorativo a base acquosa per ottenere una finitura in tutto simile a quella presentata dagli stucchi alla calce, ma che non richiede la stessa rigorosa ed accurata manualità di applicazione. Non "strappa", permette di "riprendere" con grande facilità eventuali graffi o incisioni lasciati durante o dopo la spatolatura, peraltro meno affaticante dei classici stucchi alla calce.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su pareti interne con superfici lisce e uniformi. È possibile l'impiego anche su supporti più ruvidi (tipo intonaco): in questo caso si otterrà però un effetto finale più simile all'encausto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%, colorato con una tinta simile a quella della successiva finitura prescelta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del colore

Preparare la tinta prescelta miscelando con trapano a girante almeno 3-4 ore prima dell'applicazione. I colori di riferimento sono quelli presentati in cartella, i dosaggi dovranno essere eseguiti seguendone le istruzioni prescritte. Miscelare accuratamente fino ad ottenere una perfetta uniformità di colore.

Applicazione

Nel modo tradizionale ad almeno 2-3 o più passate con frattazzo inox a bordi arrotondati. La misura dell'attrezzo determinerà l'effetto spatolato finale. Applicare l'ultima mano con poco prodotto ed esercitare una forte pressione che determinerà la maggiore lucentezza. Per ottenere un risultato ancora più lucido, più protetto e che risalti al massimo la sua macchiatura, si può rifinire Venexian Faux strofinando un panno di lana appena lo stucco è essiccato.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/t) (per mano)	1,5 ÷ 2,5
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	~ 2 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo almeno 4-6 ore tra ogni mano.
Peso specifico (Kg/t)	1,800 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 30°C (mPa·s)	90.000 ÷ 100.000
Residuo secco in peso	70 % ± 1
V.O.C. (g/t)	19; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 4 - ℓ 12

COLORI

44 colori presentati in cartella

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente