

SCHEDA TECNICA ZINKOFLEX

PRODOTTO

ZINKOFLEX

DESCRIZIONE

Smalto sintetico satinato per la protezione di supporti particolarmente difficili. Formulato con resine acriliche termoplastiche assicura ancoraggio, resistenza e durata nel tempo. Si applica direttamente, e normalmente, in una sola mano, senza ancoranti o sovrapposizioni di prodotti di altra natura.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto è espressamente destinato alla verniciatura della lamiera zincata, può essere applicato anche su cemento, calcestruzzo, fibro-cemento, alluminio, rame, leghe leggere, plastica, legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lamiere zincate/Leghe leggere: È consigliabile spazzolare e sgrassare con acqua e detersivo. Applicare una mano di ZINKOFLEX. L'eventuale sopravverniciatura della seconda mano deve essere effettuata dopo almeno 24 ore. (Si consiglia di applicare la seconda mano solo se la prima non abbia raggiunto la copertura ottimale).

Cemento: Spazzolare e applicare direttamente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Se il supporto è trattato con vecchie pitturazioni non adatte è necessaria la loro completa asportazione prima di stendere ZINKOFLEX.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso dopo aver mescolato bene, oppure diluire con acqua o diluente sintetico: <u>Pennello</u> Lamiere zincate: 2-3% Cemento: 4-5% <u>Rullo</u> Lamiere zincate: 4-5% Cemento: 6-7% <u>Spruzzo:</u> Superfici in genere: 10-12%
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 1 ora fuori polvere; ~ 2 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo 24 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	0,980 ÷ 1,130 in relazione alla tinta
<i>Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C</i>	120"
<i>Residuo secco in peso</i>	46 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	488; cat I BS limite max 500

CONFEZIONI

ℓ 0,750

COLORI

Bianco, Nero + 9 tinte di cartella

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente