



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com



RAPPORTO DI PROVA

246818 / 1

Ricevimento campione: 15/02/18
Esecuzione prova: 15/03/18
Emissione rapporto: 16/03/18
Denominaz.campione: Akryline.

ADICOLOR S.R.L.
STRADA PROVINCIALE 159, 2
20060 TRIGINTO DI MEDIGLIA (MI)
ITALIA

Quadrettatura UNI EN ISO 2409:2013

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal richiedente.
Strumento manuale con lama singola e nastro adesivo in accordo con IEC 60454-2.

Risultati della prova:

Spazio fra le incisioni	Classificazione zona 1	Classificazione zona 2	Classificazione zona 3	Spessore vernice
1 mm	0	0	0	da 0 a 60 μm supporti duri
2 mm	0	0	0	da 0 a 60 μm supporti teneri
2 mm	0	0	0	da 61 a 120 μm supporti duri e teneri
3 mm	0	0	0	da 121 a 250 μm supporti duri e teneri

Classificazione:

- 0 nessuna porzione di film di vernice asportata
- 1 asportazione della vernice inferiore al 5%
- 2 asportazione della vernice compresa fra 5 e 15%
- 3 asportazione della vernice compresa fra 15 e 35%
- 4 asportazione della vernice compresa fra 35 e 65%
- 5 asportazione della vernice maggiore di 65%

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Non essendo stato misurato lo spessore, la prova è stata eseguita con tutte le spaziatore.
- Periodo di condizionamento: dal 15/02/2018 al 15/03/2018.

PARERE NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO :

- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatura di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.