



CATAS S.p.A.  
via Antica, 24/3  
33048 San Giovanni al Natisone (UD)  
+39 0432 747211 - lab@catas.com  
www.catas.com

Laboratorio di prova:  
via Antica, 24/3  
33048 San Giovanni al Natisone (UD)  
tel. +39 0432 747211  
lab@catas.com

## RAPPORTO DI PROVA

### 246818 / 3

Ricevimento campione: 15/02/18  
Esecuzione prova: 12/03/18  
Emissione rapporto: 12/03/18  
Denominaz.campione: Akryline.

ADICOLOR S.R.L.  
STRADA PROVINCIALE 159, 2  
20060 TRIGINTO DI MEDIGLIA (MI)  
ITALIA

## Resistenza delle superfici all'abrasione UNI EN 15185:2011

Abrasimetro utilizzato: Taber mod. 503  
Carte abrasive Taber S-42 lotto n. 73693  
Durezza media ruote: 60-70 Shore A

Risultati della prova:

Punto iniziale (n° giri)	Classe raggiunta secondo CEN/TS 16209
150	<b>B</b>

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Periodo di condizionamento: dal 15/02/2018 al 12/03/2018.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
*Dot. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.