

## SCHEDA TECNICA

# MONOFIX CON ANTIMUFFA

Idropittura di fondo fissante e resistente alle muffe



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Regolatore di fondo universale pigmentato per la preparazione di superfici prima dell'applicazione di una pittura. È utilizzato per uniformare l'assorbimento del fondo, per migliorare l'adesione e la resistenza della finitura oltre a facilitarne l'applicazione, aiutando a garantire una migliore copertura. Resiste alla proliferazione di muffe.

Certificato UNI N 15457 - Prodotto resistente alla proliferazione di muffe.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Destinazione:

Interni  
Esterni

#### Specifico per:

Superfici murali  
Pareti e soffitti

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. In presenza di muffe pulire la superficie con **SANIFLEX**.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In presenza di muffe pulire la superficie con **SANIFLEX**. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere con l'applicazione del prodotto.

### Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

### APPLICAZIONE

- Si consiglia di applicare una mano di prodotto previa corretta diluizione.

## SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	10 ÷ 12
	Diluizione (%)	-	acqua	Pennello / Rullo: 15 ÷ 20 Spruzzo: 20 ÷ 25
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4
	Essiccazione completa	-	ore	4 ÷ 6
	Sovrapplicazione	-	ore	4 ÷ 6
	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,370
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	11.000 ÷ 13.000
<b>pH</b>	pH (±0,5)	-	-	8,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	55

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

## COLORI

### Colori disponibili:

- Bianco
- Nel caso di sovra pitturazioni colorate si consiglia di tinteggiare **MONOFIX CON ANTIMUFFA** di un colore simile a quello della successiva pitturazione (max 5% di colorante).