

FICHE TECHNIQUE

PASTE COLORANTI ISTANT COLOUR

Colorants universels à usage professionnel



DESCRIPTION PRODUIT

Colorants fabriqués à partir d'une dispersion très fine de pigments organiques et inorganiques, spécialement conçus pour la coloration des peintures à l'eau et à base de solvants avec l'utilisation de notre système à teinter Istant COLOR PROFESSIONAL. Excellent pour créer des couleurs même difficiles pour les extérieurs.

UTILISATION :

Spécifique pour :

Peintures en phase aqueuse
Revêtements plastiques épais
Finitions à effet décoratif
Peintures laques à l'eau
Peintures en phase solvants

MISE EN ŒUVRE

- Mélangez soigneusement les colorants avant utilisation à l'aide d'une spatule ou dans le mélangeur à basse vitesse pendant 2-3 minutes, puis versez tout le contenu de la boîte dans le canister spécifique de la machine à teinter.
- Pour assurer la bonne homogénéité et fluidité des pâtes dans la machine à teinter, il est obligatoire d'activer l'agitation quotidienne des pâtes et de maintenir la température ambiante entre + 5°C et + 28°C.
- Dosez les pâtes en respectant les quantités indiquées dans les formules de couleur du système de teinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	50 to 4.000 variable selon la couleur
pH	pH (±0,5)	-	-	5,5 ÷ 10 variable selon la couleur

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis.
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

Code	Description de la couleur	Color Index	Densité (g/cm ³)	Teneur en pigment (%)	Résistance à la lumière et aux intempéries
XA	BIANCO / Blanc	P.W.6	1,670	55	Haute
XB	GIALLO OSSIDO / Jaune Oxyde	P.Y.42	1,720	50	Haute
XD	ROSSO OSSIDO / Rouge Oxyde	P.R.101	1,280	50	Haute
XE	ROSSO / Rouge pour int.	P.R.112	1,300	15	Faible
XF	ARANCIO / Orange pour int.	P.O.5	1,210	21	Faible
XH	VERDE / Vert	P.G.7	1,250	17	Moyen*
XJ	NERO DIL./ Noir Dil.	P.BLK.7	1,120	9	Haute
XK	BLU / Blue	P.B.15:2	1,770	18	Moyen *
XL	VIOLETTO / Violet	P.V.23	1,260	10	Moyen *
XP	NERO / Noir	P.BLK.7	1,310	20	Haute
XR	GIALLO B.V. / Jaune pour ext.	P.Y.184	1,330	60	Haute
XS	GIALLO / Jaune pour int.	P.Y.74	1,400	35	Faible
XU	ROSSO / Rouge pour ext.	P.R.168	1,160	18	Haute
XV	VERDE OSSIDO / Vert Oxyde	P.G.17	2,030	56	Haute
XY	MAGENTA / Magenta	P.R.122	1,380	15	Moyen *
XZ	ARANCIO OSSIDO / Orange Oxyde	P.R.101	1,960	25	Haute

* Les résistances de ces colorants, lorsqu'ils sont mélangés en différentes quantités avec d'autres colorants dans le même produit, auront une résistance plus faible par rapport à lorsqu'ils sont utilisés individuellement en pleine teinte.

N.B. L'évaluation de la résistance à la lumière et aux intempéries peut varier en fonction du produit de peinture auquel le colorant est ajouté et de la quantité de pâte utilisée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant l'application définitive afin d'éviter contestations.