

## FICHE TECHNIQUE

## SHADÉ L

Peinture de finition métallisée lisse



TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

## DESCRIPTION PRODUIT

Peinture métallique décorative acrylique, en phase aqueuse, de haute qualité, d'aspect lisse. Il est utilisé comme une laque à l'eau normale et donne aux surfaces un effet métallique semi-brillant

## UTILISATION

## Destination :

Intérieur

## Spécifique pour :

Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre

Murs

Autres supports correctement préparées au préalable

## PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

## TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable. Après séchage, appliquer une ou deux sous-couches au rouleau de **ADIDROL B** ou de **FONDO UNIVERSALE**, diluée au préalable aux doses recommandées et coloré dans un ton similaire à celui choisi pour la finition.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement la sous-couche comme décrit au point précédent. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

**Informations supplémentaires :**

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.






**MISE EN ŒUVRE****Matériels pour l'application :**

- Rouleau à poils courts
- Pistolet à peinture

**APPLICATION :**

- Une fois la base bien sèche, procéder à l'application de **SHADÉ L** par rouleau à poils courts.
- Deux couches suffisent généralement pour obtenir une bonne couverture. Il est conseillé de passer la deuxième couche en roulant toujours dans le même sens (par exemple, toujours travailler de haut en bas de la paroi, c'est-à-dire, détacher le rouleau par le bas et reprendre à nouveau par le haut).
- L'effet lisse et uniforme optimal est obtenu avec la deuxième couche appliquée par projection.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	Rendement théorique par couche (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	10 à 12
	Dilution (%)	-	Eau	Rouleau : Prêt à l'emploi ou avec max. 5%. Par projection : 10 à 12%)
<input type="checkbox"/>	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	4 à 6
<input checked="" type="checkbox"/>	Séchage complet	-	Heures	12 à 24
	Recouvrement		Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	A 20°C	Aluminium : 1,070 Argent : 1,100 Or : 1,100
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 24°C	7.000 à 8.000
<b>pH</b>	pH (± 0,5)	-	-	8,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	35

\* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique.  
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

## COULEURS

### Couleurs disponibles :

- Argent
- Or
- Aluminium

### Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

<b>Nuanciers de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuancier spécifique au produit</li> <li>▪ Decora©tive book</li> </ul>
-------------------------------	--

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.