

FICHE TECHNIQUE

RABAN

Finition décorative avec reflets métallisés



DESCRIPTION PRODUIT

Finition décorative élégante, à base de résines synthétiques en émulsion aqueuse, avec reflets de métaux précieux.

RABAN est très facile à polir, laissant une finition lisse

UTILISATION

Destination :

Intérieur

Spécifique pour :

Supports lisses à base de ciment, gypse et plaques de plâtre

Murs

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer une sous-couche au rouleau de **FONDO UNIVERSALE** dilué au préalable aux doses recommandées.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement la sous-couche. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis.
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE**Matériels pour l'application :**

- Taloche inox à bords arrondis
N.B. La taille de l'outil déterminera l'effet spatulé final.

APPLICATION :








- Appliquer une première couche araser de **VENEXIAN FAUX** à l'aide d'une taloche inox aux bords arrondis. L'application doit être lisse et uniforme, sans marques ni reliefs.
- Après environ 2 heures commencer à décorer en appliquant une première couche de **RABAN** dans la couleur et la finition choisie.
- Après environ 4 heures, répéter l'opération précédente pour obtenir l'effet final.
- Après environ 1 ou 2 heures, vous pouvez commencer à polir la finition avec un chiffon doux ou si vous voulez même avec du papier abrasif 4000.

Attention :

- Pour obtenir la couleur *Peltro (Étain)*, appliquer la couleur *Argento (Argent)* puis polir avec une ponceuse à papier 4000.
- Ne pas utiliser la ponceuse sur *Argent et Or Blanc* si vous ne voulez pas changer la couleur originale de la finition.

NB : Il est toujours recommandé d'effectuer un test d'application avant d'effectuer un travail final.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /kg)	-	-	9 à 11
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	12 à 24
	Recouvrement		Heures	2 à 4
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,580 à 1,650 par rapport à la couleur
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 30°C	35.000 à 40.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	7,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	73

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- | | |
|--------------------|------------------|
| ▪ Bianco Perla | (Blanc Perle) |
| ▪ Argento (Peltro) | (Argent (Étain)) |
| ▪ Oro Bianco | (Or Blanc) |
| ▪ Oro | (Or) |
| ▪ Bronzo | (Bronze) |
| ▪ Rame | (Cuivre) |
| ▪ Rosso Rubino | (Rouge Rubis) |

- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.