

## SCHEDA TECNICA

# EASY STOP

Additivo per idropitture  
per superfici soggette a formazione di muffa



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Additivo che conferisce alle idropitture alle quali viene aggiunto una resistenza alla proliferazione di muffe.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Destinazione:

Idropitture per interni

#### Specifico per:

Idropitture tradizionali  
Idropitture decorative

### ISTRUZIONI PER L'USO


Versare il contenuto della confezione **EASY STOP** nella pittura prescelta secondo il seguente dosaggio:

250 ml di EASY STOP in 4 litri di pittura all'acqua\*

\* la pittura in cui viene additivato il prodotto deve avere un peso specifico compreso tra 1,550 e 1,600 (peso tipico delle pitture traspiranti e lavabili per interni).

**N.B.** Con pitture di differente densità la quantità di **EASY STOP** deve essere ricalcolata proporzionalmente.

### SPECIFICHE TECNICHE

	Peso specifico a 20°C (Kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	-	1,000
•	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	12.000 ÷ 15.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	8,5
☉	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	2

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.