

## SCHEDA TECNICA

# PASTE COLORANTI INSTANT COLOUR

Paste coloranti universali  
per uso professionale



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Coloranti a base di una dispersione finissima di pigmenti organici e inorganici, specifici per la colorazione di prodotti vernicianti sia in fase acquosa che a solvente con il nostro sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL. Ottimo per produrre tinte difficili anche in esterno.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Specifico per:

Idropitture  
Rivestimenti plastici  
Prodotti decorativi  
Smalti all'acqua  
Smalti sintetici

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare energicamente prima dell'impiego utilizzando una spatola o nel mixer a bassa velocità per 2-3 minuti, versando quindi l'intero contenuto della confezione nello specifico canestro del tintometro.
- Per garantire l'omogeneità e fluidità delle paste nel tintometro è indispensabile attivare l'agitazione quotidiana come prevista nei tintometri e di mantenere la temperatura ambientale tra i 10°C e i 28°C.
- Dosare le paste rispettando i quantitativi indicati nei formulari.

### SPECIFICHE TECNICHE

•	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	50 ÷ 4.000 in relazione al colore
pH	pH (±0,5)	-	-	5,5 ÷ 10 in relazione al colore

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

Codice	Descrizione	C.I.	Densità (g/cm <sup>3</sup> )	Contenuto Pigmento (%)	Resistenza alla luce e alle intemperie
XA	BIANCO	P.W.6	1,670	55	Alta
XB	GIALLO OSSIDO	P.Y.42	1,720	50	Alta
XD	ROSSO OSSIDO	P.R.101	1,280	50	Alta
XE	ROSSO	P.R.112	1,300	15	Bassa
XF	ARANCIO	P.O.5	1,210	21	Bassa
XH	VERDE	P.G.7	1,250	17	Media*
XJ	NERO DIL.	P.BLK.7	1,120	9	Alta
XK	BLU	P.B.15:2	1,770	18	Media*
XL	VIOLETTO	P.V.23	1,260	10	Media*
XP	NERO	P.BLK.7	1,310	20	Alta
XR	GIALLO BISMUNO VANADATO	P.Y.184	1,330	60	Alta
XS	GIALLO	P.Y.74	1,400	35	Bassa
XU	ROSSO	P.R.168	1,160	18	Alta
XV	VERDE OSSIDO	P.G.17	2,030	56	Alta
XY	MAGENTA	P.R.122	1,380	15	Media*
XZ	ARANCIO OSSIDO	P.R.101	1,960	25	Alta

\*le resistenze di questi pigmenti miscelati con altri in varie quantità sono discrete, ma lo saranno maggiormente se usate singolarmente in tono pieno.

**N.B. I valori di resistenza alla luce e alle intemperie possono essere diversi in funzione del prodotto verniciante utilizzato ed alla concentrazione d'uso.**

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

## COLORI

- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.