

SCHEDA TECNICA

SANIFLEX

Soluzione lavante per muffe



DESCRIZIONE PRODOTTO

Soluzione lavante per rimuovere la muffa dalle superfici prima dell'applicazione della pittura di finitura.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni
Esterni

Specifico per:

Superfici murali
Qualsiasi superficie dove si sono sviluppate muffe e alghe

ISTRUZIONI PER L'USO

Attrezzi per l'applicazione









- Pennello
- Panno asciutto

APPLICAZIONE

- Applicare **SANIFLEX** direttamente sulla superficie da trattare. Lasciare agire per almeno 12 ore e quindi pulire con un panno asciutto insistendo nelle aree più annerite dalle muffe. Procedere con la pittura di finitura. Per pareti interne soggette ad umidità e a formazione di condensa di consiglia **DERMOCASA TERMOISOLANTE**, **THERMOCONTROL** o **TOP SAN TR**.
- Si raccomanda di utilizzare guanti di gomma e di proteggere il viso e gli indumenti durante l'uso.

IMPORTANTE: non raschiare o spazzolare la muffa prima di usare il prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | | |
|---|---|----------|--------|---|
|  | Resa teorica per mano (m ² /ℓ) | - | - | 8 ÷ 10 (la resa può variare in base all'assorbimento del supporto) |
|  | Diluzione (%) | - | - | Pronto all'uso |
|  | Essiccazione al tatto (a 25°C) | - | ore | 1 ÷ 2 |
|  | Essiccazione completa | - | ore | 12 |
|  | Sovrapplicazione | - | ore | Almeno 12 ore, dopo aver pulito con panno asciutto |
|  | Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02) | ISO 2811 | a 20°C | 1,000 |
|  | Viscosità Coppa DIN 4 (s) | ISO 2431 | a 20°C | 14 |
| pH | pH (±1) | - | - | 6 |
|  | Residuo secco in peso (% , ±1) | - | - | 1 |

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Trasparente