

## SCHEDA TECNICA

Linea ADISTUC

# STUCCO IN PASTA

Stucco in pasta pronto all'uso



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Stucco ultra bianco in pasta con un ottimo ancoraggio, pronto all'uso, facile da applicare e da carteggiare. Ideale per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm ma anche per rasare pareti.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Destinazione:

Interni

#### Specifico per:

Cemento  
Cartongesso  
Pietra  
Legno

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Se necessario, preparare il supporto con **ADIFIX** diluito come consigliato.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito come consigliato.

### LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto.

### Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

### ISTRUZIONI PER L'USO








#### Attrezzi per l'applicazione

- Spatola flessibile

### APPLICAZIONE

- Applicare **ADISTUC** ad uno spessore massimo di 2-3 mm per mano.
- Prima di procedere con la pittura di finitura, carteggiare e preparare il supporto con **ADIFIX** diluito come consigliato.

### SPECIFICHE TECNICHE

	Consumo teorico (Kg/m <sup>2</sup> )	-	-	1,5 per mm di spessore
	Diluzione (%)	-	acqua	Pronto all'uso
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4 (in relazione allo spessore)
	Essiccazione completa	-	ore	6 ÷ 8
	Sovrapplicazione	-	ore	Carteggiabile dopo: 2 Sovraverniciabile dopo: 6 ÷ 8
	Peso specifico (±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,800
<b>pH</b>	pH (±0,5)	-	-	7,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	75

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

### AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

## COLORI

### Colori disponibili:

- Bianco